



SUPER EXTRA FLEXIBLE GRIS/BLANCO



redicaventas@gmail.com



+58 414-453 48 10
+58 414-146 42 73



<https://superpega.com/>

**Super
pega**
... ¡SI PEGA!

SUPERPEGA SUPER EXTRA FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Mortero adhesivo a base de ligantes hidráulicos, de baja absorción de agua, para la colocación de revestimientos de gran formato y pétreos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

Mezcla homogénea constituida por

CEMENTO PORTLAND + ARENA SÍLICE + LATEX + HIDRÓFUGO

PRESENTACIÓN



15 Kg

RENDIMIENTO APROX.
1,5 m²

- Para aplicación en Interiores, Exteriores, Pared/Piso. Ideal para *PISCINAS* y *ambientes húmedos*.
 - Excelente adhesión en revestimientos de grandes formatos (XXL), piedras naturales (exceptuando tipo Pizarra y Bali) y mosaicos para piscina.
 - Funciona para piso sobre piso.
 - Se garantiza alta resistencia, durabilidad, manejabilidad, plasticidad, homogeneidad y adherencia del producto.
- CARACTERÍSTICAS EVALUADAS EN LABORATORIO EXTERNO.*

- Incrementa la capacidad de retención de agua.
- Rápida Humectación.
- Bajo en emisiones.
- Tiempo abierto de 30/60 min.
- Minimiza el descuelgue de las baldosas.
- Incrementa la cohesión.
- Sujeto a condiciones de hielo/deshielo.
- Disminuye el agrietamiento.
- Instalar en ambientes a temperaturas de 18°C a 30°C y humedad relativa 50 ± 5%.

NORMATIVAS

- ISO 13007: Clasificación C2E
- Satisface los requisitos COVENIN 3515.



*Laboratorio de Materiales de Construcción. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.



SUPERPEGA SUPER EXTRA FLEXIBLE

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe ser resistente, limpio y libre de impurezas que eviten la adecuada adherencia entre el sustrato y el producto. Antes de instalar el revestimiento humedezca el sustrato.

Material de Fijación	Superficie				
	Concreto	Friso	Mampostería	Madera	Asbesto
Super Extra Flexible	Pared/Piso	Piso	Pared/Piso	Piso	Pared/Piso

*Norma COVENIN 2682:90

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Para garantizar la adherencia entre el revestimiento y Superpega Super Extra Flexible se requiere limpiar la baldosa antes de su colocación.¹

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA




*Se puede mezclar con palustro o con un taladro mezclador a baja velocidad (300 rpm).²
Si la mezcla se endurece, NO agregue más agua o producto. Realice una nueva mezcla.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Prepare el sustrato y limpie el revestimiento.¹
2. Tomé una llana dentada típica de profundidad adecuada, que garantice 80-95% de contacto entre el sustrato-mortero-revestimiento. Aplique el mortero preparado sobre el sustrato y extienda utilizando el lado liso de la llana hasta obtener el espesor deseado, proceda hacer uso del lado dentado de la llana (considere el trazado de las líneas en dirección al lado más corto del revestimiento).

Tipos de espatula dentada

Tamaño Baldosa (S) (cm)	Tipo de dientes (a)
30 x 30 a 50 o más	10 x 10 mm



*Norma COVENIN 2682:90.

Los tamaños deben tener una tolerancia de 10%

SUPERPEGA SUPER EXTRA FLEXIBLE

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

3. Proceda a colocar el revestimiento sobre el mortero húmedo. Presione suavemente la pieza realizando movimientos en dirección perpendicular a las líneas trazadas con la llana, así obtener una mayor cobertura.
4. Retire el exceso de mortero que se encuentre entre las juntas, así dejar una profundidad adecuada para el uso del Super Stucco Grout (Carateo).
5. Proteger del tránsito por mínimo 24 h.

RECOMENDACIONES

- Utilice siempre implementos de seguridad.
- Para la mezcla se recomienda colocar primero el agua y luego las porciones de producto correspondientes.
- Doble encolado para colocación de revestimientos de medianos y grandes formatos (mayores a 40 cm).
- Evitar la instalación de este producto en piedras como Pizarra y Bali.
- Garantizar mezcla homogénea trabajando cantidades trabajables de mezclas.
- Seguir las instrucciones del fabricante de revestimiento para garantizar una buena colocación.
- Humedecer el revestimiento previo a la instalación.
- Considerar el espacio para las juntas de colocación desde mínimo 1 mm, haciendo uso de separadores, crucetas y niveladores. No cubrir las juntas con mortero.
- Mantener almacenado en un ambiente controlado seco.
- Evite almacenar el producto directamente en el piso. Utilice paletas de madera o plástico.
- Tiempo almacenaje: 2 años.

PRODUCTO FABRICADO PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR,
UTILIZANDO MATERIA PRIMA CON LOS MEJORES ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PAÍS.

¹ Norma COVENIN 2682:90

² Norma COVENIN 3520:99



REVESTIMIENTOS DIVERSOS, C.A.
Fábrica para la industria y la construcción
FABRICANTES DE SUPERPEGA
RIF: J-00079760-9



**Avalado por la Universidad
Católica Andrés Bello**