



## Ficha técnica SuperPega Carateo Colors

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero cementoso, ideal para el sellado de juntas en una amplia variedad de revestimientos: cerámicos, porcelánicos, calcáreos, vidrios y pétreos. Producto con baja absorción de agua para una mayor vida útil y resistencia.

### CARACTERÍSTICAS (\*)

- Mezcla homogénea constituida por cemento Portland, arena micronizada, adiciones químicas, látex e hidrófugo.
- Presentación de 2 kg.
- Excelente adhesión en revestimientos cerámicos, porcelanatos, mosaicos y piedras naturales.
- Puede utilizarse en interiores, exteriores, paredes y pisos. Ideal para piscinas y ambientes húmedos.
- Garantiza durabilidad, homogeneidad, plasticidad, manejabilidad y adherencia del producto.
- Producto de fácil preparación y manejo.
- Es altamente resistente al agua.
- Evita la filtración de agua a través de las juntas.
- Impide la absorción de humedad.
- Evita el agrietamiento en las juntas.
- Es bajo en emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

### RENDIMIENTO

Presentación 2 kg

Para calcular el rendimiento consulte: <https://superpega.com/productos/carateo-colors>

CALCULAR  
RENDIMIENTO



La cobertura real de SuperPega Carateo Colors puede variar según el tamaño y espesor del revestimiento, ancho exacto de la junta, las condiciones de trabajo y los métodos de aplicación.

### PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

- Aplique SuperPega Carateo Colors luego de 24 horas de haber instalado el revestimiento (baldosas). El revestimiento debe estar seco y completamente adherido al sustrato (superficie).

### PREPARACIÓN DE LA JUNTA

- Asegure la adherencia adecuada de SuperPega Carateo Colors. La junta debe estar completamente seca, limpia y libre de cualquier residuo, esto incluye restos de mortero, polvo o cualquier otra impureza que pueda impedir la unión adecuada entre las baldosas y el producto.
- Retire, antes de aplicar el sellador, las cuñas o separadores instalados.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Se debe mezclar de forma manual con una espátula de goma.



1 parte  
de agua



2 partes del  
mortero



Mezclar



Esperar  
10 min.



Mezclar  
de nuevo

- Emplee siempre un mismo envase para la medición de cantidades, tanto de agua como del producto.
- Mezcle de manera constante hasta obtener una pasta homogénea en textura y color.
- En el lugar donde hará la mezcla debe poner primero el agua y luego las porciones del producto.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplique SuperPega Carateo Colors con una llana de goma o un haragán.
- Deje secar mínimo 20 minutos o hasta que el producto endurezca.
- Proceda a limpiar cualquier exceso de producto de la superficie usando una esponja húmeda. Revise la junta y retoque si la aplicación no es uniforme. No use lana de acero.
- Permita que el sellador seque completamente por 24 horas. Luego realice la limpieza final de la superficie con una esponja húmeda. No use lana de acero.
- Emplear SuperPega Carateo Color en ambientes con temperaturas entre 18°C a 40°C y una humedad relativa a 80 ± 5%.

## RECOMENDACIONES

- Para garantizar acabados óptimos, calcule el área en la que va a utilizar SuperPega Carateo Colors y prepare la cantidad adecuada que se requiera. Evite preparaciones excesivas que afecten la flexibilidad del producto por demoras en su utilización.
- Debe mantener almacenado el producto que no va a utilizar en un ambiente controlado y seco.
- Evite almacenar el SuperPega Carateo Colors directamente en el piso. Utilice paletas de madera o plástico.
- No agregue otros elementos como cemento, cal, yeso o adiciones químicas. Solo debe mezclarse con agua.
- El tiempo de almacenaje máximo para garantizar la calidad del producto, sin preparar y mezclar, es de dos años.

## ADVERTENCIAS

- Este producto puede causar alergias en el tracto respiratorio, piel, ojos y mucosas.
- Se recomienda el uso de guantes para evitar el contacto directo con el material.
- Si observa alguna irritación, lavar con abundante agua y jabón y consultar de inmediato con un médico.

**Producto fabricado para satisfacer las exigencias del consumidor, utilizando materia prima con los mejores estándares de calidad del país.**

**Cada una de estas características fueron evaluadas por el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Caracas, Venezuela.**

**Norma COVENIN 2682:90**

**Norma COVENIN 3515:99**

**ISO 13007: Clasificación C1.**



**redica**

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por Revestimientos Diversos, C.A. (Redica)  
RIF J-00079760-9  
Zona Industrial de Cagua, sector Campo Alegre, Nro. 57. Cagua, estado Aragua.

+58 4144534810 + 58 4141464273  
@Superpega  
www.superpega.com