



Ficha técnica **SuperPega Pego Estándar**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero adhesivo a base de ligantes hidráulicos, con baja absorción de agua, para la colocación de revestimientos cerámicos y caicos.

CARACTERÍSTICAS (*)

- Mezcla homogénea constituida por cemento Portland, arena sílice y adiciones.
- Excelente adherencia en revestimiento de pequeños y medianos formatos (hasta 60 cm x 60 cm).
- Especialmente formulado para cerámicas y caicos.
- Utilizado correctamente, garantiza alta homogeneidad, manejabilidad, resistencia y durabilidad.

RENDIMIENTO

Presentación	Cobertura
Kg	m ²
10 kg Gris / Blanco	1 m ²
12 kg Gris	1,2 m ²
14 kg Gris / Blanco	1,5 m ²

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe ser resistente, limpio y libre de impurezas que afecten la adecuada adherencia con el producto.
- Antes de instalar el revestimiento humedezca el sustrato.
- SuperPega Pego estándar debe ser utilizado sobre superficies de concreto, friso y mampostería. (**)

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

-Para garantizar la adherencia entre el revestimiento y SuperPega Pego estándar se requiere limpiar la baldosa antes de su colocación. (**)

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

-Se puede mezclar de forma manual o con un mezclador eléctrico a baja velocidad (300 rpm). (***)



**1 parte
de Agua**



**3 partes del
mortero**



Mezclar



**Esperar
10 min.**



**Mezclar
de nuevo**

- Emplee siempre un mismo envase para la medición de cantidades, tanto de agua como del producto.
- Mezcle de manera constante hasta obtener una pasta homogénea en textura y color.
- En el lugar donde hará la mezcla debe poner primero el agua y luego las porciones del producto.
- El tiempo abierto debe ser de 10 a 20 minutos. Si la mezcla se endurece, no agregue más agua o producto, realice una nueva mezcla

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Proceda a colocar SuperPega Pego estándar, tanto sobre el revestimiento, como sobre el sustrato (superficie) en formatos mayores a 40x40 centímetros.
- Utilice una llana dentada de profundidad adecuada que garantice 80%-95% de contacto entre el sustrato, el mortero y el revestimiento.

- Aplique el producto preparado sobre el sustrato y, con el lado liso de la llana, extienda hasta obtener el espesor deseado. El trazado de las líneas, con el lado dentado de la llana, debe ir siempre en dirección al lado más corto del revestimiento.

Tipos de llana dentada ()**

Tamaño baldosa (cm)	Tipo de diente (mm)
11 x 11 a 15 x 11	3 x 3
10 x 20 a 12 x 25	6 x 6
20 x 20 a 25 x 25	8 x 8
30 x 30 a 50 o más	10 x 10

Los tamaños deben tener una tolerancia de 10%

- Proceda a colocar el revestimiento sobre el sustrato con el producto húmedo. Presione suavemente la pieza realizando movimientos en dirección perpendicular a las líneas trazadas con la llana, para así obtener una mayor cobertura. (**)

- Retire el exceso de producto que se encuentre entre las juntas. Deje una profundidad adecuada para el uso de SuperPega Carateo Colors.

- Proteja del tránsito por 24 horas como tiempo mínimo.

RECOMENDACIONES

- Calcule el área en la que va a utilizar el SuperPega Pego estándar y prepare la cantidad adecuada que se requiera. Evite preparaciones excesivas que afecten la flexibilidad del producto por demoras en su utilización.

- Debe mantener almacenado el producto que no va a utilizar en un ambiente controlado y seco.

- Evite almacenar el SuperPega Pego estándar directamente en el piso. Utilice paletas de madera o plástico.

- No agregue otros elementos como arena, cemento, cal, yeso o adiciones químicas. Solo debe mezclarse con agua.

- El tiempo de almacenaje máximo para garantizar la calidad del producto, sin preparar y mezclar, es de dos años.

- Siga las instrucciones del fabricante del revestimiento para garantizar una correcta colocación.

- Considere el espacio para las juntas de colocación desde un mínimo de 2 mm, haciendo uso de separadores, crucetas y niveladores. No cubra las juntas con el producto.

ADVERTENCIAS

- Este producto puede causar alergias en el tracto respiratorio, piel, ojos y mucosas.

- Se recomienda el uso de guantes para evitar el contacto directo con el material.

- Si observa alguna irritación, lavar con abundante agua y jabón y consultar de inmediato con un médico.

Producto fabricado para satisfacer las exigencias del consumidor, utilizando materia prima con los mejores estándares de calidad del país.

(*) Cada una de estas características fueron evaluadas por el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Caracas, Venezuela.

() Norma COVENIN 2682:90**

(*) Norma COVENIN 3515:99**

ISO 13007: Clasificación C1.



redica

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por Revestimientos Diversos, C.A. (Redica)
RIF J-00079760-9
Zona Industrial de Cagua, sector Campo Alegre, Nro. 57. Cagua, estado Aragua.

+58 4144534810 + 58 4141464273
@Superpega
www.superpega.com